

ガラス用装飾フィルム

ニチエ サイングラス

SIGN GLASS

SG-500/550

クリアガラスを美しく装飾するフィルム「サイングラス《SG-500/550》」。

フィルムの柔軟性があり上品な風合いのエンボス感が魅力、

しなやかなフィット感で施工性も向上させました。

《SG-500/550》は、透過する光を和らげ空間を演出、デザインによる視覚効果の幅を広げます。

店舗・住宅の内装、イメージチェンジにご利用ください。

■ SG-500 エンボス



■ SG-550 エンボスホワイト



■ 規格

型番	名称	材質	基材/粘着剤	規格
SG-500	エンボス	PVC	100 μ /30 μ	920mm×20M
				920mm×50M
				1020mm×20M
				1020mm×50M
				1220mm×20M
				1220mm×50M
SG-550	エンボス ホワイト	PVC	100 μ /30 μ	1020mm×20M
				1220mm×20M

■ 光学性能

● SG-500		日射			遮蔽係数	熱貫流率 (W/m ² K)
可視光線 透過率(%)	紫外線 透過率(%)	透過率(%)	反射率(%)	吸収率(%)		
84	18	79	8	13	0.95	6.2

● SG-550		日射			遮蔽係数	熱貫流率 (W/m ² K)
可視光線 透過率(%)	紫外線 透過率(%)	透過率(%)	反射率(%)	吸収率(%)		
40	0.9	45	21	34	0.64	6.2

● 3mmフロートガラス貼り付けデータによる。

● JIS5759 A法に基づいて測定しております。

● 上記数値は測定値であり、保証値ではありません。

■ 取り扱いのご注意

- サイングラスは内貼り専用のフィルムです。外貼りでの使用は避けてください。
- 同一場所には同ロットの製品を貼ってください。ロットにより色調などの外観が異なる場合があります。また、つなぎ貼りの場合は流れ方向に合わせて貼ってください。
- 浴槽やプールなど、熱や湿気がこもりやすい環境でのご使用は避けてください。
- 施工時に使用した水分等がガラスとフィルムの間になんらかに残り、くもりや水泡を生じる場合がありますが製品の異常ではありません。

- 日射が直接当たるガラス(網入りガラス・熱線吸収ガラス等)にサイングラスを貼ると熱吸収率が高まるため、熱割れが発生する場合があります。施工前に熱割れが発生する可能性がないことを必ずご確認ください。

- 一部のプラスチック板(ポリカーボネイト、FRP等)に貼ると、時間の経過につれてアウトガスによる気泡が生じる場合がありますのでお控えください。

- 製品の仕様等は、予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。



ニチエ株式会社

大阪 本社 〒532-0033 大阪市淀川区新高1-6-28 TEL06-6399-6601 FAX06-6399-7501
東京営業所 〒162-0044 東京都新宿区喜久井町19 TEL03-3202-5481 FAX03-3203-6735

<http://www.nitie.co.jp>

- お問い合わせは